



## INSTITUTUL NATIONAL AL LEMNULUI

Șoseaua Fabrica de Glucoză nr.7, Sector 2, București, CP 020331

Tel: 021-233.19.33; 233.15.56 • Fax: 021-233.15.14

E-mail: office@inl.ro • http://www.inl.ro


CIF: RO 2377342 • Cod IBAN: RO84BRDE410SV21845444100

Laboratorul : Incercari de protectia lemnului, tel. int. 319

Se avizează,

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ec. Dan Dumitru



Nr. și data de înregistrare  
la beneficiar

## RAPORT DE ÎNCERCARE

pag. 1 din 2

Nr. : 4-1 din data de 11.05.2009

**1. Numele și adresa solicitantului: S.C. ROM TECH INT S.R.L.**

Localitatea: Piatra Neamt, sediul B-dul Traian 76 H 1 B/46, Telefon: 040/233234544,  
0723274875; Fax:040/233217231

**Beneficiar: S.C. ROM TECH INT S.R.L.**

**2. Comanda / Contract nr.: e-mail din data de 30.09.2008 / e-mail Re: Fisa de analiza a comenzii F-ACT refacuta**

**3. Identificarea produsului de încercat:**

- denumire a produsului: OilProtect 612
- nr. probe: 1
- cantitate:2,5 kg
- descrierea produsului: este un lichid insecto-fungicid, pentru exterior.
- fabricantul produsului: produs import Danemarca
- prelevarea a fost efectuata de solicitant
- data primirii produsului în institut: 09.10.2008

**4. Încercările solicitate de client (specificarea acestora, a metodei de încercare, a documentației care reglementează execuția încercării):**

**Determinarea eficacității antiseptizării împotriva mușcării, conform STAS 8022-91**

5. Data efectuării încercărilor : 18.03.-08.05.2009

6. Rezultatele încercărilor: Incercari biologice

Aplicarea produsului de protectie s-a realizat pe epruvete din lemn de rasinos.

Speciile de ciuperci utilizate: Alternaria Tenuis, Paecilomyces Varioti, Tricoderma viridae, Stachybotris atra si Chaetomium globosum.

Solutii de lucru	Consum g/m <sup>2</sup> pensulare doua straturi	Apreciera dezvoltarii sporilor si a cresterii miceliului	Gradele de dezvoltare	Eficacitatea antiseptizarii
1	108,6	Nu se observa macroscopic si microscopic dezvoltarea de mucegai pe epruvete (canturi, capete si fete); pe mediul de cultura pana in apropierea epruvetelor, dezvoltarea mucegaiului este evidenta sau se constata o zona de inhibitie.	0	Foarte buna

7. Constatări:

Conditionarea epruvetelor si expunerea la ciuperci de mucegaire a lemnului s-a facut in conditii de temperatura si umiditate impuse de standardul de metoda (25±2°C si 85±5%).

VERIFICAT

Sef Laborator,

Drd.Chim.Mariana PRUNA



Responsabil de încercare

Dr. Biolog Dorina PURICE



Executant

Ing.Chim. Lucia ILIESCU



Asist. Cercet. Ioana DUMITRU



NOTĂ

a) Raportul de incercare nu este insoțit de anexe, care contin caracteristici, descriere produs, rezultate, figuri grafice.

b) Rezultatele incercarilor sunt valabile numai pentru produsele supuse incercarilor.

c) Raportul de incercare poate fi reprodus numai in intregime; multiplicarea partiala este permisa numai cu acordul laboratorului care a efectuat incercarea si al organismului de acreditare. d)

Corecturile sau adăugirile la raportul de incercare se pot efectua numai prin intermediul unui alt document, "supliment la raportul de incercare nr.: 4-1 din data de 11.05.2009" elaborat de laboratorul care a efectuat incercarea.

e) Continutul suplimentului este cel specificat la punctele 1 - 7 de mai sus.